

M-REJUN FINO

LECHADA PARA JUNTA FINA DE 0- 3 mm.

APLICACIONES:

M-REJUN FINO es una lechada para el relleno de las juntas entre piezas cerámicas con un ancho de 0 a 3 mm.

M-REJUN FINO se aplica en paredes interiores en las juntas de cerámicas colocadas a "matajuntas".

M-REJUN FINO se utiliza tanto en áreas secas como húmedas (piscinas).

MODO DE EMPLEO:

La junta del revestimiento cerámico deberá estar limpia en todo el espesor del revestimiento y el mortero cola estará ya fraguado.

En un recipiente limpio verter unos 6 l. de agua por cada 17 kg. de M-REJUN FINO y mezclarlo con taladro y batidor hasta la homogeneización total y sin grumos. Dejar reposar durante 5 minutos. Extender la masa con una llana de goma, diagonalmente sobre la junta, hasta su relleno total. Dejar que fragüe aproximadamente 1- 1,5 hora y limpiar con una esponja humedecida y posteriormente con una bayeta seca todos los restos.

RENDIMIENTOS ORIENTATIVOS:

Están en función de las dimensiones de la cerámica: Superficie, anchura y profundidad de la junta.

Para 3 mm. de junta:

Cerámico de 15 x 15 cm: 0,6 - 0,8 kg./m².

Cerámico de 20 x 30 cm: 0,3 - 0,5 kg./m².

RECOMENDACIONES:

- Mantener los envases herméticamente cerrados.
- Almacenar en lugar fresco y seco.
- Evitar proyecciones a los ojos, mucosa y piel.
- Temperatura de utilización desde 5°C hasta un máximo de 30°C.
- Comprobar previamente la lavabilidad del mortero sobre una cerámica no vitrificada.
- No añadir agua ni mortero fresco cuando haya empezado a fraguar la masa.



Tecno Prodíst

TECNOLOGÍA EN QUÍMICA P m C.I.J.: TRUCCIÓ/J Y MANIDJIMI/NIU